

Λοιπές προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

EN 155-1 (πιν1)

Πίνακας 1. Δύναμη θραύσης και αντοχή ραφής	Χειρουργικά γάντια		Εξεταστικά-Διαδικαστικά γάντια	
	Από latex1	Συνθετικό latex2	Από latex3	Από άλλα υλικά
Ελάχιστη δύναμη θραύσης πριν από επιταχυνόμενη γήρανση, σε Newtons	10,5	7,5	7,5	3
Ελάχιστη δύναμη θραύσης μετά από επιταχυνόμενη γήρανση, σε Newtons	7,5	5,5	5,5	3
Ελάχιστη αντοχή ραφής σε γάντια με ραφές πριν από επιταχυνόμενη γήρανση, σε Newtons	10.5	7.5	7.5	3
Ελάχιστη αντοχή ραφής σε γάντια με ραφές μετά	7,5	5,5	5,5	3
1. Απαιτήσεις για γάντια από φυσικό latex				
2. Απαιτήσεις για γάντια από συνθετικό latex ή από διαλύματα φυσικού ή συνθετικού ελαστικού				
3. Απαιτήσεις για γάντια από φυσικό latex, από συνθετικό latex ή από διαλύματα φυσικού και / ή συνθετικού latex				

EN155-2 (πιν2&3)

Πίνακας 2 . Διαστάσεις εξεταστικών – διαδικαστικών γαντιών			
Μέγεθος	Ελάχιστο μήκος σε χιλιοστά		Πλάτος σε χιλιοστά 1
	Γάντια με ραφή	Γάντια χωρίς ραφή	
Πολύ μικρό(extra small)	270	240	≤ 80
Μικρό(small)	270	240	80 ± 10
Μεσαίο(medium)-Μεγάλο(large)	270	240	95 ± 10
Πολύ μεγάλο(extra large)	270	240	110± 10
			≥ 110
1. Απαιτήσεις ως προς το πλάτος για γάντια από φυσικό latex, από συνθετικό latex ή από διαλύματα φυσικού και / ή συνθετικού latex			
Οι διαστάσεις αυτές ως προς το πλάτος, μπορεί να μην είναι κατάλληλες για γάντια από άλλα υλικά			

Πίνακας 3. Διαστάσεις χειρουργικών γαντιών		
Μέγεθος	Ελάχιστο μήκος σε χιλιοστά	Πλάτος σε χιλιοστά 1
5	250	62 ± 5
5,5	250	67 ± 5
6	260	72 ± 5
6,5	260	78 ± 5
7	270	85 ± 5
7,5	270	90 ± 5
8	270	97 ± 5
8,5	280	103 ± 5
9	280	109 ± 5
9,5	280	116 ± 5

1. Απαιτήσεις ως προς το πλάτος για γάντια από φυσικό latex, από συνθετικό latex ή από διαλύματα φυσικού και/ ή συνθετικού ελαστικού
Οι διαστάσεις αυτές ως προς το πλάτος μπορεί να μην είναι κατάλληλες για γάντια από άλλα υλικά.

EN 374

Το πρότυπο πιστοποιεί την προστασία του χρήστη κατά την έκθεση σε χημικούς παράγοντες αλλά και έναντι βιολογικών παραγόντων ενώ ελέγχει σημαντικά χαρακτηριστικά του γαντιού όπως διαφυγή αέρα, νερού .

Πίνακας 4. Πρότυπο EN 374 -3	
Χρόνος διείσδυσης	Χαρακτηρισμός γαντιού ως προς το επίπεδο προστασίας που
> 10 λεπτά	Class 1
> 30 λεπτά	Class 2
> 60 λεπτά	Class 3
> 120 λεπτά	Class 4
> 240 λεπτά	Class 5
> 480 λεπτά	Class 6